

Эмаль ХВ-518*эмаль ХВ-518* грунт ХВ+050* лак КО-916к Грунт-эмаль Interline 850



Вінниця, Україна

Эмаль ХВ-518*эмаль ХВ-518* грунт ХВ+050* лак КО-916к
Грунт-эмаль Interline 850 (Интерлайн 850)

Назначение:

Грунт-эмаль Interline 850 применяется для защиты от коррозии стальной внутренней поверхности резервуаров, предназначенных для хранения сырой нефти, неэтилированного бензина, МТБЕ, реактивного топлива, щелочных растворов и ряда ароматических и алифатических растворителей.

Свойства:

Грунт-финиш Interline 850 не применяется для воздействия кислотных растворов.

Состав:

Двухкомпонентное, химически стойкое, с высоким содержанием сухого остатка толстослойное фенол-эпоксидное покрытие резервуаров.

Цвет:

Буйволовая кожа, бело-серый.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Сухой остаток

76 %

Типичная толщина

100-150 микрон сухой эквивалент к 132-197 микронам мокрой пленки

Теоретический расход

6.1 м²/ литр при ТСП 125 микрон и заявленном сухом остатке

Практический расход

С учетом соответствующих факторов потерь

Метод нанесения

Безвоздушное распыление, воздушное распыление, кисть, валик

Пропорции

4 : 1 по объему

Безвоздушное распыление

Рекомендуется. Размер сопла 0.53-0.68 мм, общее давление жидкости при распылении не менее, чем 176 кг/см²

Воздушное распыление под давлением

Рекомендуется. Пистолет DeVilbiss MBC или JGA, прижимной резервуар 704 или 765, тип жидкостного наконечника – Е.

Кисть/Валик

Применимы только для малых зон. Получаемая толщина – 50-75 микрон

Рекомендации по применению:

Перед использованием ознакомьтесь с рекомендациями по применению нанесения грунта Interline 850. Грунт-финиш Interline 850 обычно наносится в два слоя по 125 микрон с общей толщиной системы в 250 мкм. При использовании краски Interline 850 в качестве предохраняющего грунта с толщиной сухой пленки в 40 микрон, в полужащенной среде резервуара стандарт

абразивоструйной очистки сохраняется до 28 дней.

Нанесение:

Грунт-финиш Interline 850 должен применяться в соответствии с рекомендуемыми рабочими процедурами International Protective Coatings для внутренней защиты резервуаров. Продукт поставляется в двух емкостях. Всегда смешивайте содержимое емкостей в поставляемых пропорциях.

Смешивать необходимо в следующей последовательности:

Перемешивают основу (часть А) электрической мешалкой.

Все содержимое емкости с отвердителем (часть В) добавляют в Основу (часть А) и тщательно перемешивают электрической мешалкой.

Покрываема поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений. До нанесения лакокрасочного покрытия поверхность должна быть осмотрена и обработана в соответствии с ISO 8504:1992. Грунт-финиш Interline 850 должен быть нанесен до начала окисления стали. При появлении признаков окисления поверхность должна быть заново обработана согласно стандартам.

Разбавитель:

Для разбавления используется растворитель International GTA420 (или GTA415), а для очистки инструментов - растворитель International GTA853 (или GTA415).

Меры предосторожности:

Этот продукт предназначен только для профессионального использования на промышленных объектах в соответствии с данными рекомендациями и инструкциями по технике безопасности, которые предоставляются заказчику вместе с краской.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали XC-717 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482