

**Эмаль ЭП-525* (эмаль ЭП 525): ГОСТ 22438-85/эмаль ГФ-92=
Назначение: Эмаль ЭП 52**



Вінниця, Україна

Эмаль ЭП-525* (эмаль ЭП 525): ГОСТ 22438-85/эмаль ГФ-92=

Назначение:

Эмаль ЭП 525 ГОСТ 22438-85 применяется для нанесения на предварительно загрунтованные металлические и неметаллические поверхности изделий (оборудования, приборов и т. п.), эксплуатирующихся в агрессивной атмосфере внутри помещений либо периодически на открытом воздухе. Разрешена для применения в судостроении, судоремонте.

Технические характеристики:

Темно-зеленая, темно-серая и серая эмали предназначены для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в различных климатических районах в условиях повышенной влажности, действия морской воды, ее паров и особых сред.

Темно-красная и защитная эмали предназначены для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в районах с умеренно холодным климатом в условиях повышенной влажности.

Рекомендуемые схемы окраски:

Материал поверхности Грунтовочные слои Эмаль ЭП-525

Сталь

Грунтовка ЭП-057 один-два слоя

Темно-зеленая, 2 слоя

Темно-зеленая, 2 слоя + другой цвет, 2 слоя

Стали нержавеющие, сплавы алюминиевые, магниевые, титановые

Грунтовка АК-070 или грунтовка ВЛ-023 один слой

Темно-зеленая 2 слоя

Темно-зеленая, 2 слоя + другой цвет, 2 слоя

Асботекстолит, стеклотекстолит, пресс-материал АГ-4

-

Темно-зеленая 2 слоя

Шпатлевка ЭП-0020 два слоя

Темно-зеленая, 2 слоя + другой цвет, 2 слоя

Стеклоэпоксидный пластик

Шпатлевка ЭП-0020 два слоя

Защитная, 2 слоя

Хлорсульфированный полиэтилен

Эмаль ЭТ-147 два слоя

AvizInfo.com.ua

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Защитная, 2 слоя

Цвет:

Темно-зеленый, темно-серый, серый, темно-красный, защитный по эталонам, указанным в технических условиях. Внешний вид покрытия - однородное от матового до или полуматового. Возможно изготовление эмали других цветов по желанию заказчика.

Состав:

Материал двухупаковочный на основе эпоксидных смол и аминного отвердителя № 1. Покрытие эмалью ЭП-525 ГОСТ 22438-85 обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью маслу, бензину, пресной и морской воде, моющим средствам, агрессивной атмосфере.

Способы нанесения:

Способы нанесения: пневмо- или безвоздушным распылением, кистью, валиком. Эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от 5С до 30С и относительной влажности не более 80%, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы. Высыхания одного слоя (24 часа при 20С) Для промывки инструментов можно использовать растворители 646, Р-5, Р-4, толуол.

Температура основы и отвердителя эмали ЭП 525 ГОСТ 22438-85 перед применением должна быть в пределах 5-30С. Перед началом работы основу хорошо перемешивают до однородности по всему объему тарного места. Для приготовления эмали отвердитель приливают к основе и тщательно перемешивать не менее 10 минут. Соотношение отвердителя и основы зависит от цвета эмали и указывается в паспорте на каждую партию эмали. Для пневмораспыления эмаль разбавляют до рабочей вязкости 15-25 с. по ВЗ-246 (4), вводя (30+10) % растворителя Р-5 или другого пригодного для разбавления эпоксидных лакокрасочных материалов растворителя. После введения отвердителя эмаль выдерживают 30 минут.

Сушка поверхности:

Сушка до начала эксплуатации - до степени 4 по ГОСТ 19007-73.

Слой покрытия высыхает

при 20С за 24 часа

при 50С за 5 часов

при 75С за 3 часа

при 120С за 1 час

Расход: Расход эмали на один слой: 120-160 г/кв.м.

Рекомендации по применению:

Перед грунтованием поверхность металла должна быть зачищена от ржавчины, окалина, окислов металла и т.п. до степени 2 и обезжирена до степени 1 по ГОСТ 9.402-80.

Поверхность неметаллических материалов, старое грунтовочное покрытие или покрытие эпоксидной эмалью обезжиривают, зачищают тонкой наждачной бумагой до матовости и обеспыливают.

Меры предосторожности:

Материал взрывоопасен! Вреден при вдыхании и проглатывании. Не работать вблизи открытых источников огня. Работу производить в резиновых перчатках, при хорошей вентиляции. При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом. Беречь от детей.

Хранение:

Хранить материалы в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантированный срок хранения: основы эмали ЭП-525 - 12 месяца; Отвердителя №1 - 6 мес.

Стандарт: ГОСТ 22438-85

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482