

Эмаль ЭП-773* (эмаль ЭП 773): ГОСТ 23143-83/эмаль КО-84= Назначение: Эмаль ЭП 77



Вінниця, Україна

Эмаль ЭП-773* (эмаль ЭП 773): ГОСТ 23143-83/эмаль КО-84=

Назначение:

Эмаль ЭП 773 предназначена для окрашивания не загрунтованных или загрунтованных грунт-шпатлевками ЭП-0010 или ЭП-0020 металлических поверхностей, подвергающихся действию горячих растворов щелочей и других агрессивных сред. ЭП 773 ГОСТ 23143-83 может использоваться для окраски внешних поверх.остей нефтехранилищ и резервуаров химических производств.

Состав: Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы Э-41 в смеси органических растворителей с добавлением отвердителя.

Цвет: Кремовый, зеленый, бежевый, голубой, коричневый, красный, синий, черный, оранжевый, красно-коричневый, желтый, зелено-голубой, кирпично-красный, серый, серебристый, оттенок не нормируется.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Массовая доля нелетучих веществ в полуфабрикате эмали, %
63±3

Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более
50

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м², не более
95 (кремовая)
70 (зеленая)

Время высыхания эмали до степени 5, ч, не более
24 при температуре (20±2)°C
2 при температуре (120±2)°C

Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее
0, 5 типа М-3м
0, 3 ТМЛ (маятник А)

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
5

Прочность пленки при ударе, см, не менее
50

Адгезия пленки, балла, не более
1

Стойкость пленки к статическому воздействию 40%-го раствора гидроокиси калия при температуре (100± 2)°C, ч, не менее
2 (кремовая)
8 (остальные)

Срок годности (жизнеспособности) эмали после смешения компонентов при температуре (20± 2)°C, ч, не менее
24

Расход на однослойное покрытие, г/м²
80-120

Сушка поверхности: После высыхания пленка эмали должны быть однородной, гладкой, без посторонних включений.

Способ нанесения: Пневматическим распылителем.

Разбавление:

До рабочей вязкости 15-16 с эмаль разбавляют растворителем 646.

Хранение: Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления.

Стандарт: ГОСТ 23143-83

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482