

К0168=К0-168 эмаль К0168/ эмаль К0-168 К0-168) Эмаль МЛ 12 горячей сушки на осн

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
 (044) 383-24-82
 (095) 422-01-09
 (067) 766-35-73

03124, г. Киев,
 ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Вінниця, Україна

К0168=К0-168 эмаль К0168/ эмаль К0-168 К0-168)

Эмаль МЛ 12 горячей сушки на основе алкидной смолы, модифицированной касторовым и (эмаль МЛ-12 "К") кокосовым маслами, и меламиноформальдегидной смолы.

Эмаль МЛ-12 "К" исключает образование дефекта поверхности "муар" при ее использовании. Обеспечивают получение высоко глянцевого декоративного покрытия с отличными защитными свойствами. Обладает по сравнению с эмалью МЛ 12 повышено- твердость- пленки, блеском.

Система покрытия, состоящая из двух слоев эмалей МЛ 12 и МЛ 12 "К", нанесенных на фосфатированную и загрунтованную поверхность, сохраняет защитные и декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 5 лет.

Пленка эмалей устойчива к изменению температур от -60°C до +60°C.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Область применения.

Эмаль МЛ 12 предназначена для окраски предварительно загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Основное назначение: окраска автомобилей.

Перед применением эмали МЛ 12 тщательно перемешать. Эмаль можно разбавить растворителями 647, 650 или сольвентом в количестве до 25% от массы эмали. При окраске пневматическим распылением разбавить эмаль до рабочей вязкости.

Эмали наносятся краскораспылителем в два слоя или по старому покрытию в один слой. При окраске небольших участков эмали можно наносить кистью. При окраске в электротоке эмали МЛ 12к и МЛ 12 разбавляются РЭ-1В, РЭ-2В до вязкости 18-22 с по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0, 5)°С.

Промежуточная сушка между слоями 5-7 мин при температуре 20±2°С. Расход эмалей на однослойное покрытие - 70-100г/м².

Расход эмалей зависит от сложности окрашиваемой поверхности, толщины покрытия и цвета эмали.

Изготовление эмалей, грунтовок, красок, шпатлевок от 20 кг.

Реализация ЛКМ.

Доставка лакокрасочной продукции по городам Украины.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: 0443832-482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482