

## К08101+ эмаль КО-8101-эмаль ЭП-773+ ХС-059- Состав продукта- Представляет собой



Вінниця, Україна

К08101+ эмаль КО-8101-эмаль ЭП-773+  
ХС-059-

Состав продукта-

Представляет собой тонкодисперсную суспензию пигментов и наполнителей в растворе сополимера винилиденхлорида с винилацетатом в смеси органических растворителей с добавлением эпоксидной смолы и пластификатора.

Назначение

Грунтовку применяют для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхностей (с температурой не выше 600С) от воздействий кислотного и щелочного характера.

Физико-механические характеристики

Цвет

Красно-коричневый

Внешний вид

после высыхания покрытие должно быть ровным, однородным без потеков и посторонних включений.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)0 С, с

30-65

Массовая доля нелетучив веществ, %

38±2

Степень перетира, мкм, не более

40

Время высыхания ч, не более при температуре (20±2)0С

1

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл.ед., не менее

0.45

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

3

Адгезия пленки, баллы, не более

2

Жизнеспособность при температуре (20±2)0С, не менее

8

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**