

К08111+ эмаль КО-8111-эмаль ЭП-5155+ ХС-413- Состав продукта- Суспензия пигменто



Вінниця, Україна

К08111+ эмаль КО-8111-эмаль ЭП-5155+
ХС-413-

Состав продукта-

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе сополимеров винилхлорида и каменноугольного лака с добавкой тиксотропизирующих веществ - желатинизированной органодисперсии поливинилхлорида в смеси с бентонито.

Назначение

Предназначается для защиты от коррозии подводной части судов неограниченного района плавания.

Физико-механические характеристики

Цвет

После высыхания эмаль должна образовывать ровную, матовую пленку темно-коричневого цвета, оттенок не нормируется

Внешний вид пленки

Высоковязкая структурированная жидкость, при размешивании приобретает текучесть

Массовая доля нелетучих веществ, %

40-46

Степень перетира по метод "клина", мкм, не более

10

Продолжительность высыхания до степени 3 при 20°C, мин, не более

1

Предельная толщина не стекающего мокрого слоя, мм, не менее

0,4

Толщина однослойного покрытия, мкм, не менее

80

Адгезия, баллы, не более

1

Вязкость эмали по вискозиметру ВЗ-4, при 200С, с

100-140

Подготовка поверхности перед применением

Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками типа ХВ, ХС, ВЛ, ЭП. Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482